

試験項目	試験方法	結果			基準値	備考	試験機関
促進耐候性試験 (キセノンアーク灯式)	JIS K 5600-7-7	変化なし			—	1500 時間	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
ホルムアルデヒド	下着類 (ug/g)	26			下着、寝衣、手袋及びくつした（出生後 24 月以内の乳幼児用のものを除く）、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたために使用される接着剤→試料 1g あたりのホルムアルデヒドの溶出量が 75μg 以下	プリント部	一般財団法人 カケンテストセンター
耐洗濯性	JIS L 1930 (C4M 法吊干し)	回数	1 回	5 回	ポロシャツ・T シャツ・トレーナー・スウェット類の特殊プリント（顔料・ラバー等）、合成皮革、コーティングなどに適用。 ・ 外観 : 異常がないこと ・ 変退色 : (1 回後) 4 級以上 ・ 変退色 : (5 回後) 3 級以上 ・ ブリード : 4-5 級以上		
		外観	良	良			
		変退色	4-5	4-5			
		ブリード	5	5			
重金属 8 元素	ST2016	基準値以下			・ アンチモン : 5 mg/kg以下 ・ ヒ素 : 5 mg/kg以下 ・ バリウム : 50 mg/kg以下 ・ カドミウム : 5 mg/kg以下 ・ クロム : 5 mg/kg以下 ・ 鉛 : 10 mg/kg以下 ・ 水銀 : 5 mg/kg以下 ・ セレン : 50 mg/kg以下	一般財団法人化学研究評価機構 高分子試験・評価センター	
溶出試験	ST2016	溶出せず			—		